



Soluciones de aislamiento



ALUMINA certifica que la Aleación AA3104 H-0, cumple con los siguientes rangos de propiedades mecánicas y composición química de acuerdo a los estándares de ALUMINUM ASSOCIATION.

Propiedades Mecánicas

	R.F.T. (Kg/mm ²)	R.P.C. (Kg/mm ²)	% Elongación
AA3104 H-0	15,8 – 20,4	Min. 6,1	Min. 14,0

Composición Química

	% Si	% Fe	% Cu	% Mn	% Mg	% Cr	% Zn	% Ti	% Al
AA3104	Máx. 0,6	Máx. 0,8	0,05-0,25	0,8-1,4	0,8-1,3	Máx. 0,05	Máx. 0,25	Máx. 0,1	Resto

Distribuidor autorizado Alumina. Tomado (transcrito)fielmente de la ficha técnica.



Calorcol S.A.S presenta esta ficha técnica de producto como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modificar información sin previo aviso. Para mayor información favor consultar departamento técnico.

Oficina principal

Calle 46 N° 71-121
PBX: (574) 274 41 49
Email: info@calorcol.com
Copacabana - Antioquia - Colombia

Centros de distribución

Bogotá: Cra 97 N° 24C - 75 Bg 40 Fontibón PBX (571) 432 19 40

Barranquilla:

Cel. 316 5278492

Cali:

Cel. 316 5278486

Pereira:

Cel. 312 8765703

Bucaramanga:

Cel. 316 2550568

Barrancabermeja:

Cel. 316 7404321

Exportaciones:

exportaciones@calorcol.com

Línea nacional: 316 5272521