

Ficha Técnica

IMPACTODAN®

Soluciones de aislamiento



Especificaciones Técnicas

Aislante acústico de ruido de impacto

para todo tipo de pisos.

Nivel de presión acústica de impacto normalizado en dB						
	В	Bandas de octavos (Hz)				
Material	125	250	500	1000	2000	
Losa + Sobrelosa	66	67	65	66	66	
Losa + Sobrelosa con Impactodan	64	55	44	36	27	
Características Técnicas						
Densidad				30 Kg/m³		
Módulo de elasticidad				5 Kg/m²		
Resistencia a la compresión				0.3 Kg/m ²		
Conductividad térmica a 20°C				0.04 W/m.°C		
Presentación						
Rollo				2	2 x 50 m	
Acabado				Liso		
Espesor nominal				5 mm y 10 mm		


Descripción

Membrana flexible de polietileno altamente reticulado, de celda cerrada y estructura interna elástica, que funciona como amortiguador aplicado en un sistema masa-resorte-masa; ideal para aislar los ruidos generados por pisadas, caídas de objetos y en general cualquier tipo de ruido de impacto ligero en losas de entrepisos.

Sus aplicaciones más frecuentes son las construcciones residenciales y edificios de apartamentos en sistemas de concreto vaciado, hoteles, hospitales, oficinas, entre otros; en donde las actividades de cada piso generan ruidos de impacto a los ambientes en los pisos inferiores.

De gran aislamiento acústico de impacto, el material es fácil y eficaz de instalar en todo tipo de pisos como maderas, cerámica y hormigón. Debido a su alta flexibilidad se acopla estructuralmente muros y todo tipo de ductos para evitar transmisión de ruido por vibraciones.

Nivel de presión acústica de impacto normalizado













Calorcol S.A.S presenta esta ficha técnica de producto como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modificar información sin previo aviso. Para mayor información favor consultar departamento técnico.

Oficina principal

Color base

Calle 46 No 71-121 PBX: (574) 274 41 49 Email: info@calorcol.com Copacabana - Antioquia - Colombia

Bogotá: Cra 97 Nº 24C - 75 Bg 40 Fontibón PBX (571) 432 19 40

Gris

Barranguilla: Cel. 316 5278492

Cali: Cel. 316 5278486

Pereira: Cel. 312 8765703

Bucaramanga: Cel. 316 2550568

Barrancabermeja: Cel. 316 7404321

Exportaciones: exportaciones@calorcol.com

www.calorcol.com

Centros de distribución

Línea nacional: 316 5272521